

Capatect Kreativtechnik „Rustico Variante 3“



Bei der Gestaltung von Gebäuden werden immer häufiger abweichende Strukturen zu den bekannten Kratz- und Rillenputzstrukturen gesucht. Mit der Kreativtechnik „Rustico 3“ haben Sie die Möglichkeit, mit bestehenden Produkten und unter Verwendung von entsprechenden Nylonbürsten und Besen kreative Putzstrukturen zu erstellen. Durch Variationen im Farbton und der Putzstruktur wie z. B. Besenstrich und Glattputz lassen sich optisch ansprechende und abwechslungsreiche Strukturen erstellen.

| | |
|------------------------|--|
| Material und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> • Putzgrund 610 ca. 250 g/m²/Arbeitsgang • AmphiSilan-Fassadenputz K20/K30 ca. 3,5-5,0 kg/m² je nach Struktur • Ggf. ThermoSan-Fassadenfarbe NQG |
| Werkzeuge | <ul style="list-style-type: none"> • Rostfreie Edelstahlkelle und -traufel • Kurzflorige Nylonwalze |
| Untergrund | <p>Als Untergrund muss ein Capatect-Wärmedämm-Verbundsystem erstellt werden. Als Oberputz kommt z. B. der Capatect AmphiSilan-Fassadenputz K20/K30 zum Einsatz.</p> |
| | <p>Bei der Verarbeitung des Systems sind die Verarbeitungsrichtlinien und technischen Informationen der einzelnen Produkte zu beachten.</p> |



Capatect Kreativtechnik „Rustico Variante 3“

1. Arbeitsgang:

Auf die armierte und ggf. mit Putzgrund 610 grundierte Armierungsschicht wird Capatect AmphiSilan-Fassadenputz geringfügig über Kornstärke aufgezogen.

2. Arbeitsgang:

Direkt im Anschluss wird der Fassadenputz mit der kurzflorigen Nylonwalze abgewalzt. Wir empfehlen hierzu kurzes, ungleichmässiges Abwalzen der Oberfläche.

3. Arbeitsgang:

Ggf. Anstrich mit ThermoSan Fassadenfarbe NQG.

Hinweis:

Ein lebendiges, rustikales und nicht geradliniges Erscheinungsbild gehört zur Eigenart dieser Kreativtechnik. Ansätze durch das Strukturwerkzeug innerhalb der Putzbeschichtungen sind gerade bei grösseren Flächen gewollt und nicht zu vermeiden.

Bei einem „nicht ungleichmässigen“ sondern gleichmässigen Abwalzen in Walzenbreite besteht die Gefahr von sichtbaren Walzenstreifen.

Je nach vorherrschender Witterung können feine Schwundrisse in der Putzoberfläche auftreten. Diese stellen keinen technischen Mangel dar und sind nicht zu beanstanden.

Bitte beachten Sie, dass dieses Kreativmerkblatt eine Zusammenfassung unserer Erfahrungen bei der Erstellung von kreativen Techniken darstellt. Es entbindet Sie nicht von Ihrer Pflicht, vor Arbeitsbeginn den Untergrund nach eigenem Wissen fachmännisch zu prüfen, zu bewerten und ggf. anderweitige Massnahmen zu treffen. Bei der Verarbeitung sind die jeweils gültigen Technischen Informationen der zu verwendenden Produkte zu beachten. Diese finden Sie unter www.caparol.ch.

Die vorgestellten Farbtöne / Strukturen sind lediglich als Empfehlungen zu betrachten. Individuelle Kundenwünsche können jederzeit Anwendung finden. Die abgebildeten Oberflächen sind drucktechnisch erstellt und können in der Farbigkeit zur Originalbeschichtung leicht abweichen. Daher ist eine Mustererstellung beim Kunden zwingend notwendig – auch, weil jeder Anwender eine andere Handschrift hat.