Disbon 760 Baudispersion

Kunststoffdispersions-Zusatz für zementgebundene Mörtel, Spachtel, Putze und Estriche zur Verbesserung der Frisch- und Festmörteleigenschaften.

CAPAROL

Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Zusatzmittel für die Vergütung von zementgebundenen Mörteln, Spachteln, Putzen und Estrichen. Grundierung für saugfähige, mineralische Untergründe.

Eigenschaften

Die Frisch- und Festmörteleigenschaften von zementgebundenen Mörteln, Spachteln, Putzen und Estrichen werden hinsichtlich

- wasserrückhaltevermögen
- verarbeitbarkeit
- wassereinsparung
- niedrigerer Wasser-Zement-Wert
- Haftung
- Schwinden
- lastischer Verformung

verbessert.

Materialbasis

Polymerisatharzdispersion

Verpackung/Gebindegrößen

10 l Kanister

Lagerung

Kühl, frostfrei
Originalverschlossenes Gebinde 12 Monate lagerstabil.

Technische Daten

- Dichte: ca. 1,0 g/cm^3
- Festkörpergehalt: ca. 35 Gew.-%

Verarbeitung

Geeignete Untergründe

Für die Grundierung von zementgebundenen, mineralischen Untergründen wie Beton, Estriche, Putze, Mörtel und Spachtel.

Untergrundvorbereitung

Je nach Verwendungszweck von Disbon 760 Baudispersion gemäss den entsprechenden Normen und Richtlinien.

Mischungsverhältnis

(Anhaltswerte)

Verwendungszweck	Zement : Sand	Disbon 760 Baudispersion : Wasser
Grundierung*	–	1 : 5 Gew.-Teile
Haftbrücke**	1 : 1 Gew.-Teil	1 : 1 Gew.-Teil
Zementputz**	DIN 18 550	1 : 4 - 5 Gew.-Teile
Zementestrich**	DIN 18 550	1 : 4 - 5 Gew.-Teile
Verlegemörtel**	1 : 3 Gew.-Teile	1 : 5 Gew.-Teile

* Grundierungen dürfen nicht glänzend an der Oberfläche stehenbleiben.

** Die Zusammensetzung, Herstellung, Verarbeitung und Nachbehandlung der zementgebundenen Mörtel, Spachtel, Putze und Estriche ist gemäss den entsprechenden Normen und Richtlinien durchzuführen.

Verbrauch

(Anhaltswerte)

Grundierung	ca. 70–100 ml/m^2
Mörtel etc.	ca. 35–250 ml/mm/m^2

Genaue Verbrauchswerte sind durch Musterflächen oder Eignungsprüfungen zu ermitteln.

Verarbeitungsbedingungen

Werkstoff-, Umluft- und Untergrundtemperatur:
Mind. 8 °C, max. 30 °C

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Hinweise

Bitte beachten (Stand bei Drucklegung)

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen.
Bei Spritzverarbeitung Spritznebel nicht einatmen.
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Entsorgung

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgen.

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

dieses Produktes (Kat. A/a): 75 g/l (2007)/30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

Nähere Angaben

Siehe Sicherheitsdatenblatt.
Bei der Verarbeitung des Materials sind die Disbon Bautenschutz-Verarbeitungshinweise zu beachten.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren Bearbeitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden.
Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Aussendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.

KundenServiceCenter

Tel.: 043 399 42 22

Fax: 043 399 42 23

E-Mail: info@caparol.ch

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objekt- bedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

CAPAROL Farben AG · Gewerbestrasse 6 · 8606 Nänikon · 043 399 42 22 · Fax: 043 399 42 23 · e-Mail: info@caparol.ch · Internet: www.caparol.ch