

Capadecor® Stucco Eleganza

Masse à appliquer à la spatule pour obtenir des surfaces satinées au caractère métallique



Description de produit

Domaine d'utilisation

Masse à appliquer à la spatule pouvant être teinte pour la décoration des cloisons et murs intérieurs

Propriétés

- Mise en œuvre aisée
- Texture caractéristique
- Technique de mise en œuvre rationnelle et sûre
- Incombustible, classe de matériaux A2, conformément à DIN 4102

Conditionnement

- 2,5 litres

Teintes

blanc crème, métallique

Teinture:

Teinture mécanique via ColorExpress dans de nombreuses teintes Caparol 3D.

Bien agiter les produits teints avant la mise en œuvre.

Cette texture typiquement artistique dépend principalement de la teinte de l'enduit et de la technique de mise en œuvre sélectionnées.

Lors du revêtement de surfaces adjacentes, mélangez les bidons contenant des produits teints entre eux afin d'éviter les différences de teintes.

Degré de brillance / Aspect

Satiné

Conservation

au frais, mais à l'abri du gel.

Données techniques

- Densité: env. 1,2 g/ml

Produits supplémentaires

- AkkordSpachtel fein
- Capadecor® DecoGrund

Produit adapté selon la fiche descriptive «définition des champs d'utilisation»

intérieur 1	intérieur 2	intérieur 3	extérieur 1	extérieur 2
+	+	0	-	-
(-) inadapté / (0) adapté sous condition / (+) adapté				



Application

Supports appropriés	<p>Surfaces intérieures à base d'enduits minéraux des groupes de mortiers PII, PIII, enduits à base de plâtre et prêts à l'emploi du groupe de mortiers PIV, Placoplatre, panneaux de plâtre cartoné et surfaces en béton.</p> <p>Le support doit être sec, propre, sain, exempt de contrastes, de substances entraînant une mauvaise adhérence et plan. Respecter VOB, partie C, DIN 18363, Par. 3.</p>
Préparation du support	<p>Les supports, les murs en panneaux de plâtre et toutes les surfaces murales ainsi que les plafonds fortement exposés à la lumière rasante devraient être préparés conformément au niveau de qualité Q4. Après le séchage de l'enduit, on procède à un ponçage intermédiaire avec un grain de P200 à 240 max. Pour égaliser la capacité d'absorption et fixe la poussière, exécuter ensuite une couche de fond avec OptiGrund ELF.</p> <p>Les supports qui s'approchent déjà du niveau de qualité Q4 peuvent être directement revêtus avec Capadecor DecoGrund en procédant comme décrit sous «couche de fond».</p>
Méthode d'application	<p>Couche de fond: En guise de couche de fond, Capadecor DecoGrund est appliquée au rouleau dans la teinte de la couche de finition, puis lissée à l'aide d'une truelle vénitienne. Il convient d'éviter dans la mesure les traces de spatule trop profondes ou les bavures.</p> <p>Couche intermédiaire: Stucco Eleganza peut être déployé à la truelle vénitienne sur de grandes superficies en mode humide sur humide. Cela permet d'éviter une prise trop rapide de la surface. Lors de la mise en œuvre avec au moins deux hommes, il est possible de passer avec un rouleau à poils courts sur Stucco Eleganza et de lisser ensuite la surface à l'aide d'une truelle vénitienne. Il convient d'appliquer la quantité de matière nécessaire pour permettre un lissage ultérieur de la surface avant la prise.</p> <p>Couche de finition: La couche de finition s'exécute de la même manière que la couche intermédiaire. Le lissage à la spatule ne devrait être exécuté que par une seule personne sur une surface, car celui-ci porte nécessairement la signature du transformateur.</p>
Dilution	Stucco Eleganza doit être mis en œuvre non dilué.
Consommation / Rendement	env. 50 - 70 ml/m ² /application. Les consommations exactes devront être déterminées par des revêtements d'essai sur site.
Conditions de mise en œuvre	Limite de température inférieure lors de la mise en œuvre: +5 °C pour l'air ambiant et le support.
Séchage/Temps de séchage	Par 20 °C et 65 % d'humidité rel. de l'air, sec en surface après env. 30 - 60 minutes Séchage définitif et utilisation après env. 1 - 2 jours. Ces temps s'allongent en cas de températures basses et d'humidité de l'air plus importante.
Outils	Nous recommandons pour la mise en œuvre un rouleau à poils courts (10-12 mm) ainsi qu'une truelle vénitienne non abrasive. Poncer légèrement la truelle avec un papier de ponçage humide (grain 400-600) et casser légèrement les arêtes.
Nettoyage des outils	Immédiatement après utilisation, à l'eau et au savon.
Remarques	<p>Consignes de nettoyage et d'entretien: Effectuer au préalable des essais de nettoyage sur une surface test et toujours avec la plus grande rigueur. Les modifications de la surface occasionnées par une tentative de nettoyage ne peuvent pas être éliminées. La surface de Stucco Eleganza peut être soumise à un léger effet d'écriture. Cela dépend principalement de la teinte du revêtement.</p>

Conseil

Conseils de prudence et sécurité
(réglementation en vigueur lors de
l'impression)

A conserver hors de portée des enfants. Assurer une bonne ventilation pendant la mise en œuvre et le séchage. Il convient d'éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation du produit. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts, le sol ou dans l'eau. Après l'utilisation, nettoyer immédiatement les outils avec de l'eau et du savon. Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation Utiliser un filtre A2/P2.

Contient 2-méthyle-2H-isothiazole-3-on. Peut provoquer des réactions allergiques.

Attention (réglementation en vigueur
lors de l'impression)

Informations détaillées: voir la fiche de sécurité.

Elimination des déchets

N'apporter que des bidons entièrement vides au centre de collecte. Déposer les déchets liquides dans un point de collecte d'anciennes peintures/vernis, les résidus secs de matériaux sont à recycler en qualité de déchets de construction et de démolition, de déchets urbains ou domestiques.

Déclaration du contenu

Résine de polyacrylate/polyvinyle, matériaux de garnissages minéraux, eau, additifs, agents conservateurs (Méthyle-/Benzisothiazolinone).

Assistance technique

Il est impossible de traiter dans la présente brochure imprimée tous les supports rencontrés en pratique ainsi que leur traitement en technique de peinture. S'il convient de travailler sur des supports non mentionnés dans la présente information technique, il est nécessaire de se mettre en rapport avec nos collaborateurs des services extérieurs. Nous sommes tout à fait prêts à vous conseiller de manière détaillée et spécifique à chaque projet.

Centre Service Clients

Tél. : 043 399 42 22
Fax : 043 399 42 23
E-mail : info@caparol.ch