

CapaTop-plus

Peinture intérieure sans conservateur biologiquement optimisée



Description de produit

Domaine d'utilisation

Peinture d'intérieur de première qualité pour les nouvelles applications et les rénovations sur toutes les surfaces intérieures. Particulièrement adapté à une utilisation dans les zones d'habitation et de travail très sensibles, car aucune nuisance olfactive ne se produit lors de l'application ou du séchage. Capatop-plus a un degré de blanc élevé, est facile à appliquer, couvre généralement d'une seule couche et sèche très rapidement, de sorte que les pièces peintes peuvent être utilisées ou occupées à nouveau rapidement sans délais d'attente.

Propriétés

- sans conservateurs
- émissions minimisées et sans solvants
- miscible à l'eau, écologique et quasiment inodore
- sans substances volatiles actives
- élevé degré de blanc
- mise en œuvre très facile
- matières premières essentiellement naturelles
- perméabilité à la diffusion
- Coefficient sd < 0,1 m
- pouvoir couvrant élevé
- conforme à Minergie-Eco
- Label environnemental suisse B

Liant

dispersion selon la norme DIN 55945.

Conditionnement

- **Bidon standard** : 20kg

Teintes

Blanc, Arteweiss env. NCS S 0500-N, Trafikoweiss env. Ral 9016, Lichtwiess env. Ral 9010

CapaTop-plus peut-être colorée à l'aide des colorants CaparolColor ou les couleurs solides colorants AmphiColor®. Par une cooration classique, des conservateurs peuvent être ajoutés à la couleur. Avec l'utilisation de couleurs solides Histolith® Voltonfarben SI (max. 20 %), la propriété sans conservateur de CapaTop-plus reste garantie. Lorsque vous teintez vous-même, mélangez la quantité totale requise pour éviter des différences de couleur. Afin d'éviter toute erreur de couleur, veuillez vérifier l'exactitude de la teinte avant l'application. N'utilisez que des produits de la même production (lot) sur des surfaces adjacentes.

Degré de brillance / Aspect

Mat profod (conformément à DIN 13 300)

Conservation

Frais, mais hors gel.
Stabilité dans l'emballage d'origine fermé, environ 12 mois.

Données techniques

Caractéristiques techniques selon la norme DIN EN 13 300 :
Les caractéristiques techniques peuvent différer en raison de la coloration



- Abrasion humide: Classe 2 selon norme DIN 53778
- Rapport de contraste: Pouvoir couvrant classe 1, pour un rendement de 7 m²/l ou 140 ml/m²
- Granulométrie maximale: Fin (< 100 µm)
- Densité: Env. 1.5g/cm³

Produit adapté selon la fiche descriptive «définition des champs d'utilisation»

intérieur 1	intérieur 2	intérieur 3	extérieur 1	extérieur 2
+	+	-	-	-
(-) inadapté / (○) partiellement adapté / (+) adapté				

Application

Supports appropriés

Les supports doivent être solides, porteurs, propres, secs et exempts de tout agent de détachement. Les normes SIA pertinentes, les fiches techniques SMGV et BFS doivent être respectées.

Préparation du support

Enduits du groupe de mortiers PII et PIII/résistance à la compression conformément à DIN EN998-1 min. 1, 5 N/mm²: Recouvrir directement les enduits solides, normalement absorbants sans traitement préliminaire. Sur les enduits à forte porosité, friables, absorbants, appliquer une couche de fond avec OptiSilan TiefGrund.

Enduits à base de plâtre du groupe de mortiers PIV/résistance à la compression conformément à DIN EN13279 min. 2 N/mm²: Une couche de fond avec Caparol Haftgrund EG. Poncer les enduits à base de plâtre présentant un frittage superficiel, les dépoussiérer, couche de fond avec Dupa-Putzfestiger.

Carreau de plâtre : Sur les carreau absorbants, appliquez une couche de fond avec OptiSilan TiefGrund ou Dupa Putzfestiger. Sur les carreau lisses très compactées, appliquez une couche primaire d'adhérence avec Caparol-Haftgrund EG.

Placoplâtre : Poncer les défauts. Renforcez les zones de garnissage souples avec Dupa-Putzfestiger. Une couche de fond avec Caparol-Haftgrund EG ou OptiSilan TiefGrund. Sur les panneaux contenant des substances solubles dans l'eau, décolorantes, appliquez une couche de fond avec Caparol AquaSperrgrund. Respecter la fiche technique BFS n° 12.

Béton: Éliminer les éventuels résidus de produits séparateurs, ainsi que les substances farineuses, friables.

Béton poreux: Une couche de fond avec Capaplex, dilué dans l'eau 1 : 3

Maçonnerie en briques silico-calcaires et en briques apparentes: Peindre sans traitement préliminaire.

Revêtements porteurs: Traiter directement les revêtements mats, faiblement absorbants. Poncer légèrement les surfaces brillantes et vernies. Une couche de fond avec Caparol - Haftgrund EG.

Revêtement non adhérentes : Éliminer les revêtements pas adhérentes à base de laques et peintures à dispersion ou les crepis synthétiques. Sur les surfaces lisses faiblement absorbantes, appliquez une couche de fond avec Caparol-Haftgrund EG. Sur les surfaces à forte porosité, friables ou absorbantes, appliquez une couche de fond avec OptiSilan TiefGrund. Éliminer mécaniquement les revêtements à base de peinture minérale non adhérentes et dépoussiérer les surfaces et appliquez une couche de fond avec Dupa-Putzfestiger.

Peintures à base de colle : Lavage jusqu'à élimination totale. Appliquez une couche de fond avec Dupa-Putzfestiger.

Papiers non peints ingrains, relief et gaufrés en papier: Peindre sans traitement préliminaire.

Papiers peints non adhérents: Enlever intégralement. Laver les résidus de colle et les souillures. Appliquez une couche de fond avec Dupa-Putzfestiger.

Surfaces infestées par les moisissures: Enlever les champignons et les moisissures par nettoyage humide. Laver les surfaces avec Capatox ou FungiGrund et bien laisser sécher. Couche de fond en fonction de la nature et de la texture du support Pour les surfaces fortement contaminées, exécuter une couche de finition avec Indeko-W, ou Fungitex-W. Respectez les directives officielles (par exemple, l'ordonnance sur les substances biologiques et l'ordonnance sur les substances dangereuses).

Surfaces comportant des taches de nicotine, d'eau, de suie ou de graisses: Laver les traces de nicotine, ainsi que les taches de suie ou de graisse avec de l'eau additionnée de concentré Disbo Clean et laissez bien sécher. Nettoyer les taches d'eau sèche à sec par brossage. Appliquez une couche de fond isolante avec Caparol AquaSperrgrund. Sur les surfaces fortement souillées, réaliser une couche de finition avec Aqua-inn N°1.

Bois et matériaux à base de bois: Peindre avec les laques miscibles à l'eau, écologiques Capacryl Acryl ou les laques Capacryl PU.

FICHE TECHNIQUE

	Petits défauts: Après préparation, effectuer les réparations avec Caparol-Akkordspachtel en respectant les indications de mise en œuvre et appliquez une couche de fond selon le cas échéant.
Méthode d'application	Application au pinceau, rouleau ou pulvérisation à l'aide d'appareils airless.
	Application airless Angle de pulvérisation: 50° Buse: 0,021–0,026) Pression de pulvérisation: 150 - 180 bar Après utilisation, nettoyer les outils à l'eau
Système de couches	Appliquer une couche généreusement et régulière non diluée ou diluée avec 5 % d'eau max. de CapaTop-plus. Sur les surfaces contrastées, appliquer une couche préalable, diluée avec 10 % d'eau max. Sur les surfaces inégalement absorbantes, appliquer une couche de fond avec CaparolHaftgrund EG.
Consommation / Rendement	Env. 200 ml/m ² par application, sur des surfaces lisses. Sur les surfaces rugueuses, la consommation est proportionnellement plus élevée. Les valeurs exactes doivent être déterminées à l'aide de surfaces de test sur l'objet.
Conditions de mise en œuvre	Limite de température inférieure lors de la mise en œuvre et du séchage: +5 °C substrat et environnement.
Séchage/Temps de séchage	À 20 °C et 65 % d'humidité relative, surface sèche et recouvrable après 4 à 6 heures, entièrement sollicitable après 3 jours. Ces temps sont plus longs avec des températures plus basses et une humidité plus élevée.
Remarques	Pour éviter les reprises , appliquer humide sur humide d'un seul trait; En cas d'application par pulvérisation airless , bien agiter et tamiser la peinture. En cas d'utilisation de Dupa- Putzfestiger à l'intérieur, une odeur typique de solvants peut apparaître. C'est pourquoi il convient de veiller à une bonne ventilation. Pour les surfaces présentant des conditions d'éclairage défavorables (lumière rasante), nous recommandons d'utiliser le produit SilicoDeck Plus. Les profils des retouches dans la surface dépendent de nombreux facteurs et sont de ce fait inévitables (fiche technique BFS n°25).

Conseil

Attention (réglementation en vigueur lors de l'impression)	En cas d'avis médical nécessaire, présenter l'emballage ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lors de l'application par pulvérisation, utilisez un masque facial avec un filtre à particules P2 contre le brouillard de pulvérisation. Informations détaillées: Voir la fiche de sécurité.
Elimination des déchets	N'apporter que des bidons entièrement vides au centre de collecte. Déposer les déchets liquides dans un point de collecte d'anciennes peintures/vernis, les résidus secs de matériaux sont à recycler en qualité de déchets de construction et de démolition, de déchets urbains ou domestiques.
Valeur limite de COV en UE	du produit (cat. A/ a): 30 g/l (2010). Le présent produit contient <1 g/l VOC
Déclaration du contenu	Résine polyacrylate, silicate de potassium, silicates, oxyde de silicate, carbonate de calcium, eau, additifs.
Centre Service Clients	Tél. : 043 399 42 22 Fax : 043 399 42 23 E-mail : info@caparol.ch

Fiche technique · édition: mars 2024

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conforme aux normes en vigueur; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.